



**UNIBLOCK®**  
SIMPLOFICA LA CONSTRUCCION

## UNITILE UNIBLOCK

UNITILE UNIBLOCK es un adhesivo para pegar losetas de cerámica (alta y media absorción de humedad) en piso y muro. Se recomienda para realizar instalaciones en interior con tráfico residencial. UNITILE UNIBLOCK está fabricado a base de cemento Portland y agregados mixtos.

Presentación: Saco de 20 kg y 40 kg

Color: Blanco y gris

Rendimiento Aproximado: 6 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg.

### USOS Y BENEFICIOS

- Para pegar losetas cerámicas y recubrimientos pétreos de alta y media absorción de humedad como azulejos, pisos o losetas de barro.
- Sustratos recomendados: Empaste de cemento-arena, concreto rebosado curado a 28 días, paneles de cemento prefabricado.
- Para usos interior y exterior en áreas residenciales o comerciales para tráfico ligero a intenso.
- Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.1, sólo mezclando con agua.
- Superficies recomendadas: Empaste de cemento arena, concreto celular, paneles de cemento.
- Buena relación precio-calidad.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

### MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 5 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de adhesivo UNITILE UNIBLOCK de 20 o 40 kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.

### APLICACIÓN

**1** Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.

**2** Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. En la colocación de grandes formatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme.

**3** No aplique adhesivo en un área mayor a la que puede ser cubierto en 20 minutos. Coloque las losetas sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejo la llana.

**4** A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule procurando hundir una cuarta parte de espesor de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.

### LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol verde, rojo u otros mármoles sensibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°C o la superficie de instalación esté demasiado caliente.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco y Gris
Tipo	Polvo
Vida en Recipiente	1 ½ horas
Tiempo Abierto	50 minutos
Resistencia a la Compresión	105 kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia al Corte	13.5 kg/cm <sup>2</sup>
Tiempo de Almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original